

Технологические рекомендации по реставрации сохранившегося паркетного покрытия.

Общие положения.

- 1.1. Ремонт и реставрацию щитов с наборным паркетом выполнять в условиях мастерской.
- 1.2. Процесс наклеивания мозаичного набора на основу состоит из следующих основных операций:

- Подготовка основы и набора;
- Приготовление и нанесение клея;
- Формирование покрытия паркета;
- Выдержка паркета под давлением;
- Отделка поверхности.

1. Расчистка сохраняемых элементов паркета.

1. Старое отделочное покрытие удаляют в том случае, если оно не соответствует первоначальному (нанесено при предыдущей реставрации или ремонте), значительно попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.
 - 1.1. Удаляют старые покрытия растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками. Не следует сразу прибегать к сильно действующим растворителям. Начинать надо с уайт-спирита, слабо концентрированного этилового спирта или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они мало эффективны, прибегают к более активным растворителям или смывкам.
 - 1.1.1. Удаление восковой мастики может выполняться коротко обрезанными щетинными кистями уайт-спиритом.
 - 1.1.2. Для удаления воскового покрытия можно использовать смесь из нашатырного спирта и скипидара в соотношении 2:1.
 - 1.1.3. Труднорастворимые смоляные или нитроцеллюлозные покрытия удаляют смывкой АФТ-1, представляющей собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксиола).
 - Смывку наносят на поверхность кистью и выдерживают в течение 10—20 мин. Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью.
 - Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, и протирают поверхность сухой ветошью.
 - 1.1.4. Учитывая токсичность и огнеопасность растворителей и смывок операция выполняется только при наличии приточно-вытяжной вентиляции и при соблюдении всех требований ТБ и Охраны Труда.

2. Паркетные клёпки, имеющие отслоения от основы, удаляются, при необходимости размягчение дефектного kleевого соединения выполняется смывкой этаном : ацетон : вода в соотношении 1:1:1.

2.1. Смывка инъектируется в места kleевого шва с помощью шприца.

2.2. Расчистка поверхности клепок от деструктированных остатков kleя выполняется механически и с помощью смывки.

2. Подготовка основы, расчистка.

2.1. Для подготовки основы, на которую впоследствии будут наклеиваться паркетные плашки, необходимо выполнить следующие операции:

2.1.1. В условиях мастерской удалить разрушенные и сильно деструктированные паркетные клепки (при помощи цикли, стамески, абразива и т.д.).

2.1.2. Произвести удаление клепок, имеющих дефекты kleевых соединений с их сохранением и установкой по месту после подготовки основания и выполнения необходимых реставрационных мероприятий.

2.1.3. Удалить остатки kleя с основания. (Если демонтированная паркетная дощечка пригодна для дальнейшего использования, то с ее поверхности также удалить остатки kleя);

- Расчистка поверхности клепок от деструктированных остатков kleя выполняется механически и с помощью смывки.

2.1.4. Щитовые художественные полы представляют собой щиты прямоугольной формы и состоят из боковин, ригелей, середников и обрешетки.

2.1.5. Необходимо выполнить осмотр щитов для выявления дефектов: нарушения соединений (обвязки), наличию сколов, сломов и других механических повреждений древесины для их устранения в процессе реставрации.

2.1.5.1. Для приведения в порядок основания необходимо:

- очистить древесину основания от пыли, грязи, строительного мусора, остатков kleя и деструктированной древесины;
- восстановить все соединения (если они нарушены);
- восполнить утраты с помощью вставок, не перепиливая обвязку более, чем на две пятых всей толщины (больше трети, меньше половины), при этом все соединения вставок по торцу делать под наклоном и по диагонали, т.к. торец к торцу склейка очень слабая. В заделках всестыки и соединения должны быть идеальными;
- заделать все трещины непосредственно в самих брусках и досках.

2.1.6. Зареивание трещин в основании щитов может выполняться путём установки вставок из древесины сосны на растворы животного или рыбьего kleя.

- 2.1.6.1.1. Древесина, используемая в реставрации, должна иметь влажность 10-12% (воздушно-сухая древесина), не иметь признаков гнили и червоточины.
- 2.1.6.1.2. Древесина не должна содержать сквозных трещин, табачных и лапчатых сучков, а также проявлений свилеватости.
- 2.1.6.1.3. В элементах из новой древесины не допускается наличия здоровых сучков и кососложения.
- 2.1.6.1.4. Перед установкой деревянный элемент должен быть антисептирован фиксирующимися в древесине составами, стойкими к воздействию влаги. Древесина обрабатывается антисептическими составами перед изготовлением из неё деталей для установки в изделие.
- 2.1.6.1.5. После обработки сырьевая древесина высушивается до требуемой влажности и идёт в работу (влажность древесины не должна превышать 10%). Режим сушки не должен допускать деформации древесины.

2.1.7. Мелкие сколы, трещины, вырывы волокон восполнить шпатлевкой, приготовленной из рыбьего или животного клея и древесной муки в соотношении 3:1.

2.1.7.1. При согласовании с контролирующими органами шпатлевку можно приготовить с использованием двухкомпонентного полиуретанового быстровысыхающего клея SLIM, Kiilto (Финляндия) и сосновой муки (или мелких опилок) в соотношении 1:3. Приготовление клея выполняется по рекомендациям фирмы-изготовителя.

2.2. Обессмоливание древесины основания.

2.2.1. Данная операция производится для удаления избытка смолы из новой древесины или древесины, использованной ранее для реставрации деревянных элементов щитов, выполненных из хвойных пород дерева.

2.2.1.1. Составы для обессмоливания по их действию разделяют на растворяющие и омыляющие.

2.2.1.1.1. К растворяющим составам относятся органические растворители: спирт этиловый, ацетон (водный 25% раствор ацетона), бензин. Обессмоливание заключается в растворении находящейся на поверхности древесины смолы и последующем удалении смоляного раствора.

2.2.1.1.2. В связи с огнеопасностью и токсичностью органических растворителей для обессмоливания чаще пользуются омыляющими средствами — растворами щелочей. Смола образует со щелочью растворимые мыла, легко удаляемые водой.

- Для обессмоливания применяют такие щелочи, как: углекислый натрий (кальцинированная сода) — белый порошок, растворяющийся в воде с образованием легкой мути;
- углекислый калий (поташ) — порошок или комки белого цвета, хорошо растворяющийся в воде, (очень гигроскопичен);
- едкий натр (каустическая сода) — твердая сплавленная масса или растворы различной концентрации.

2.2.1.1.3. При обессмоливании омыляющими составами поверхность древесины обрабатывают горячим 5—6%-ным раствором поташа или кальцинированной соды или 4—5%-ным раствором едкого натра.

2.2.1.1.4. Но следует иметь в виду, что под воздействием щелочей древесина темнеет, поэтому при прозрачной отделке такой способ применяют лишь в случае последующего окрашивания поверхности в относительно темные тона.

2.2.1.1.5. Для обессмоливания древесины можно использовать смесь водного 25% раствора ацетона (80%) с водным 5% раствором кальцинированной соды (20%) в соотношении 1:4.

2.2.1.2. Приготовление растворов.

- Растворы готовятся раздельно.
- Раствор ацетона готовится путем смешения 25 объемов ацетона с 75 объемами воды (при приготовлении раствора ацетона и воды употреблять горячую воду (60-80 °C)).
- Раствор соды готовится путем растворения 50г соды в 1 литре воды.
- Для приготовления рабочего раствора раствор ацетона и раствор соды сливаются в соотношении 1 объем раствора ацетона с четырьмя объемами раствора соды.

2.1.1.3. При выполнении операции по обессмоливанию поверхности растворы наносятся на участок древесины с помощью травяной щётки.

2.1.1.4. Омыленную смолу смывают с поверхности тёплой водой (не менее 25°С) или 2-3% раствором соды при температуре раствора 30-40°С.

2.3. Биоцидная обработка древесины.

2.3.1. Для химической обработки деревянных элементов (вставок из новой древесины и обратной стороны щитов) рекомендуется применение сертифицированных строительных материалов, в состав которых входят фунгицидные вещества, препятствующие развитию грибов.

2.3.2. Обработку рекомендуется провести одним из следующих составов:

- пропиткой древесины 3% водным раствором «Полисепт» (фирма «Фармапокров, поставщик ООО «Рестауро СП-б»).
- Для приготовления 1 л 3% раствора растворить 30г твердого вещества в 970 г теплой воды. Раствор наносить до пропитывания, не смывать. После нанесения дать хорошо просохнуть.
- возможно применение антисептиков Adolit-M flussing (производства фирмы Remmers, Германия), составом ПИРИЛАКС, которые позволяют получить одновременный эффект огнезащиты и антисептирования, препятствуют появлению грибка, плесени и насекомых, надолго сохраняют древесину здоровой.
- Антисептик Adolit-M flussing (Remmers) - это средство активной защиты древесины от грибка – высокоэффективный препарат для уничтожения грибков на древесине, с одновременным профилактическим действием. Отличается высокой надёжностью и стабильностью действующего вещества к щелочной среде.
- Пирилакс применяется для наружных работ и зон риска внутри помещений (непроветриваемые места с повышенной влажностью). Обладает усиленными антисептическими свойствами. Уничтожает грибок, плесень, древесных насекомых, включая термитов. Огнезащитный состав замедляет процесс старения и ветшания древесины. Тонирует древесину в янтарный цвет, сохраняя ее поверхностный рисунок.

3. Установка клепок, ремонт и восполнение утрат.

- 3.1. Установка демонтированных или вновь выполненных клёпок на место выполняется на тёплый раствор животного или рыбьего клея с добавкой в качестве антисептика Катамина АВ (в количестве 3% от сухого веса клея). Наиболее подходящими для приклеивания паркета считаются рыбьи клеи, поскольку они обладают повышенной водостойкостью и эластичностью. Вклеиваемый фрагмент фиксируют механически или с помощью прижима (например, мешками с песком).
- 3.2. Приготовление рабочего раствора из рыбьих клев или клея животного происхождения:
 - предварительно нарезанный мелкими кусочками клей вымачивают для набухания в течение 1 суток;
 - раствор прогревают в термобане при температуре не более 35-50°C, так, чтобы влага из клея не испарялась;
 - При температуре более 60°C рыбьи клеи теряют свои свойства;
 - прогрев продолжают до отделения сетчатки от kleевого состава;
 - после этого раствор процеживают;

- готовая консистенция - 20% концентрации;

3.2.1. Для работы раствор разбавляют до необходимой концентрации в отношении 1:50 (т.е. 20 г клея в 1л подогретой воды).

3.2.2. Хранить клей необходимо в закрытом сосуде при температуре 0-3°C. Для хранения в течение длительного времени его высушивают до гранул.

3.3. Восполнение утрат лицевого декоративного слоя выполняется путём вставок новой древесины соответствующей породы (дуба), с соблюдением существующей толщины оригинальных клепок на тёплый раствор рыбьего или животного клея, при необходимости, с дополнительным креплением вставок механически.

3.3.1. Тыльная сторона клёпок перед нанесением раствора клея обрабатывается цинубелем и обезжиривается уайт-спиритом.

3.4. Требования к древесине для вставок:

- Влажность заготовки паркетной клепки не должна превышать 4-6% (такая влажность предотвращает растрескивание покрытия после высыхания клея);
- Заготовки должны быть без трещин, биопоражений и других пороков.

3.5. Заревивание трещин в демонтированных клепках может выполняться путём установки вставок из древесины на растворы животного или рыбьего клея.

3.6. Мелкие сколы, трещины, вырывы волокон устраняют шпатлевкой, приготовленной из рыбьего или животного клея и древесной муки в соотношении 3:1.

3.6.1. Кроме этого, заполнение щелей допустимо выполнять мастиками на основе восковых и шеллачных составов в виде расплавов с помощью специальных шпателей с нагревом.

3.6.2. Цвет мастик не должен отличаться от цвета паркетной клёпки. Лучше использовать шеллачные мастики с пигментами как более твёрдые и износостойчивые.

3.6.3. После заделки неровностей и высыхания шпатлевки поверхность демонтированных клепок шлифуют и очищают от пыли и стружки.

4. Защитная отделка.

4.1. Лицевое паркетное покрытие с клёпкой из древесины дуба было покрыто защитным слоем бесцветной мастики на восковой основе (в некоторых помещениях, с добавлением органического красителя красного цвета предположительно, ализаринового).

4.2. При выборе защитного покрытия, его цвета и степени его матовости нужно руководствоваться проектом реставрации.

4.3. При воссоздании исторического покрытия поверхность паркета покрывается бесцветной мастикой на восковой основе.

- 4.4. Восковые мастики готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1 : 2 или 1:3. Для придания восковым покрытиям твердости в них добавляют 15-20% канифоли. При обработке светлых поверхностей используют отбеленный воск.
- 4.4.1. Хорошая восковая мастика может быть приготовлена по следующему рецепту: 3 части натурального воска расплавляют на водяной бане и, сняв с огня, добавляют туда 4—7 частей скипидара. Чтобы сделать мастику более твердой, в расплавленный воск добавляют немного канифоли (примерно 1 часть канифоли на 6—8 частей воска). Вместо скипидара можно взять такое же количество бензина или приготовить мастику на смеси скипидара и бензина.
- 4.5. При согласовании с контролирующими органами в зависимости от матовости поверхности можно рекомендовать финишную отделку поверхности паркетных полов лаками.
- 4.5.1. Для покрытия паркетного пола можно рекомендовать водоразбавляемые лаки на полиуретано-акриловой основе Паркетти Ясся (Parketti Assa) финской компании Tikkurila. Главное их достоинство-легкость в применении, для них не требуется предварительной грунтовки. Лаки Паркетти Ясся обладают высокой износостойкостью и ударостойкостью. Благодаря нейтральному цвету паркетный лак Тиккурила сохраняет натуральную текстуру древесины. Время сушки составляет 12 часов. Имеется несколько видов лака, обладающих разной степенью блеска.
- 4.5.1.1. Такими же лаками можно покрывать и обычные дощатые полы. После высыхания Parketti Assa делает цвет дерева более глубоким и ярче подчеркивает его текстуру.
- 4.5.2. Можно использовать современные износостойкие лаки на основе уретан-акриловых полимеров шведской фирмы «BONA».
- 4.5.2.1. Фирма «Бона» (Швеция) рекомендует ряд программ:
- Бона Прайм - экологически чистый, однокомпонентный воднодисперсионный лак – грунтовка на основе полиакриловой дисперсии.
 - Грунтовка "Прайм" предназначена для любой древесины, которая может покрываться воднодисперсионными лаками фирмы Бона. Она имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и дает равномерное, заполняющее поры покрытие. Быстро высыхает.
- Расход грунтовки: один литр на 8 м² в один слой (120 г/м²).

- Время высыхания: около двух часов при температуре воздуха +20 0С и относительной влажности 50%.
- Время сушки до промежуточной шлифовки лака-грунтовки - не менее 16 часов (через ночь).
- Лак «Бона Мега» - фирма «Бона» (Швеция) – экологически чистый, устойчивый к истиранию воднодисперсионный однокомпонентный лак на основе модифицированной полиуретановой дисперсии на жирных кислотах. Расход лака: один литр на 8...10 м² на один слой (оптимально 120 г лака на 1 м² пола на один слой).
- Время высыхания: около трех часов при температуре воздуха +20 0С и относительной влажности 50%.
- Время сушки до возможности аккуратного хождения - около 8 часов.
- Время сушки до промежуточной шлифовки лака - не менее 16 часов (через ночь).
- Время сушки до полного затвердевания лака - 7...10 суток. До этого срока не допускается укладка на пол ковров, установка мебели и проведение влажной уборки.